

ESPECIFICACIONES DE VENTA (MTDS)

Actualización: 08 de octubre de 2008

G0200

PRS gel de sílice naranja 2-5 mm

Silicagel, Silicato óxido

Aspecto

Fórmula SiO₂

CEE

CAS 112926-00-8

Index Merck 11, 8437

M

Tamaño de 2 - 5 mm min 90 %

Densidad aparente 0,720 g/cm³

Absorción en HR 20 % min 7,0 %

Absorción en HR 50 % min 19,0 %

Absorción en HR 80 % mín 26,0 %

Ratio gránulos esféricos min 85 %

Pérdida por secado max 4,0 %