

## ESPECIFICACIONES DE VENTA (MTDS)

Actualización: 09 de octubre de 2008

V0200

### PRS - Ph. Eur., vaselina filante

Aspecto	Sólido blando
Fórmula	
CEE	
CAS	08/03/8009
Index Merck	
M	
Punto de fusión	55 - 63 °C
Color Lovibond 2" cell	max 1 Y
Penetración a 25 °C	150 - 180 ASTM
Viscosidad a 100 °C	5,5 - 8,5 cSt
Punto de Congelación	50 - 56 °C
Acidez	test ok
Alcalinidad	test ok
Cenizas	test ok
Olor y gusto	Ninguno